

Qualitätsbeschreibung Oberfläche Rombach NUR-HOLZ Nicht Sicht (NSI) Elementen

Rombach NUR-HOLZ Nicht Sicht Elemente bestehen vollständig aus naturbelassenem, techn. getrocknetem Nadelholz (z. Bsp. Tanne/Fichte/Douglasie/Kiefer/Lärche) verbunden mit Vollholzschrauben aus getrocknetem Laubholz. **Rombach NUR-HOLZ Nicht Sicht Elemente** bestehen **nicht** aus wintergeschlagenem oder mondphasengeschlagenem Schnittholz. Alle Kunden der Fa. Rombach werden über Optik und Qualitätsmerkmale der Standardoberfläche der **Rombach NUR-HOLZ Nicht Sicht Elemente** von Mitarbeitern der Fa. Rombach oder deren Verkaufspartnern informiert. Diese werden nachfolgend zusammengefasst und sind auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. Rombach nachzulesen:

- gefräste Oberfläche: Die NUR-HOLZ Oberfläche ist gefräst und nicht geschliffen.
- Waldkanten: Waldkante auf der NUR-HOLZ Oberfläche ist zulässig.
- Farbfehler: Farbfehler auf der NUR-HOLZ Oberfläche sind zulässig.
Es wird keine Sortierung verschiedener Holzfarbungen durchgeführt.
- Schädlingsbefall: Durch die technische Trocknung der einzelnen NUR-HOLZ Lagen von mindestens 8 Stunden bei über 65 Grad Celsius ist ein Schädlingsbefall praktisch ausgeschlossen.
- Äste: Äste sind in beliebiger Anzahl und Größe zulässig und werden nicht ausgeflickt.
- Astaurisse: Beim Hobeln und Fräsen der NUR-HOLZ Oberfläche passiert es immer wieder dass Äste ausgerissen werden. Astaurisse durch die Hobelung und Fräsung, auf Grund der CNC-Bearbeitung, werden auf der NUR-HOLZ Oberfläche nicht ausgeflickt.
- Harzgallen: Harzgallen auf der NUR-HOLZ Oberfläche werden nicht ausgeflickt.
- Manipulations- und
- Transportspuren: Grundsätzlich werden NUR-HOLZ Elemente sorgsam behandelt. Manipulations- und Transportspuren können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
- Decklage: Die Decklagenrichtung wird im Zuge der Produktionsplanung festgelegt und kann horizontal oder vertikal verlaufen. Dies kann von Element zu Element unterschiedlich sein. Decklagen können auf der NUR-HOLZ Oberfläche gestoßen sein.

Grundsätzlich wird die **Rombach NUR-HOLZ nicht Sicht** Oberfläche nicht nachgebessert!

Der Produktionstechnik folgend ist die Fugenbreite bei Wandelementen üblicherweise kleiner als bei Deckenplatten, je nach Beheizung und Jahreszeit kommt die saisonale Fugenbildung dazu. Sichtlagen auf Vorder- und Rückseite der NUR-HOLZ Elemente werden ab 5,50 m gestoßen.

Zur Kenntnis genommen: **am:**

